

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Технология | 1К-полиуретан |
| Тип продукта | Автомобильный герметик, клей |
| Дополнительная информация | отличная эластичность окрашиваемый |

TEROSON PU 9200 - однокомпонентный клей/герметик на основе полиуретана, который полимеризуется под воздействием влажности в воздухе и образует мягкий эластичный продукт. Время образования поверхностной пленки и время полимеризации зависят от влажности и температуры воздуха. На процесс отверждения также оказывает влияние глубина шва. Длительность этих процессов можно сократить путем повышения температуры или влажности. Низкие температуры, а также низкая влажность замедляют процесс.

TEROSON PU 9200 обладает следующими характеристиками:

- хорошая адгезия без применения праймера к окрашенным поверхностям, большинству металлов и пластиков
- допустимо окрашивание
- устойчивость к провисанию
- высокая скорость полимеризации
- отличная эластичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TEROSON PU 9200 применяется в ремонтных автомастерских для эластичного склеивания и герметизации. Прежде, чем клей/герметик полностью заполимеризуется, необходимо обеспечить временную фиксацию соединения при помощи клейкой ленты или механических фиксаторов. Важное преимущество TEROSON PU 9200 состоит в том, что один продукт обеспечивает и склеивание, и герметизацию. Материал обычно не подходит для конструкционного склеивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(Типичные результаты испытаний)

| | |
|--|--|
| Цвет | черный |
| Плотность | ок. 1,2 г/см ³ |
| Запах | ароматический (без запаха после полимеризации) |
| Консистенция | паста |
| Устойчивость к провисанию | очень хорошая |
| Механизм полимеризации | под воздействием влажности |
| Время образования поверхностной пленки (23°C, 50% относит. влажн.) | ок. 35 мин. |
| Скорость полимеризации (23°C, 50% относит. влажн.) | ок. 4 мм/ 24 час. |

| | |
|---|-----------------------|
| Твердость по Shore A | ок. 45 |
| Прочность на разрыв | ок. 1,7 МПа |
| Растяжение при разрыве | ок. 350 % |
| Температура нанесения | 5 – 35 °C |
| Диапазон рабочих температур кратковременное воздействие (до 3 час.) | -40 – 90 °C 120 °C |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Адгезионные свойства**

Хорошая адгезия без применения праймера на грунтованной и окрашенной стали, стекле/стеклокерамике, дереве, пластиках, различных полимерных смесях и полиэстере. При применении на необработанной стали рекомендуется предварительная шлифовка поверхности. Для усиления адгезии рекомендуется использовать праймер производства компании Henkel. В связи с большим разнообразием видов поверхностей необходимо проводить предварительные испытания.

Обработка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Для очистки рекомендуется использовать очистители из гаммы продуктов TEROSON (например, TEROSON VR 20), поскольку другие виды очистителей могут быть несовместимы с TEROSON PU 9200.

Нанесение

TEROSON PU 9200 наносится непосредственно из картриджей при помощи стандартных ручных или пневматических пистолетов. При использовании пневматических пистолетов необходимое давление составляет 2 – 5 бар. Низкая температура клея способствует повышению его вязкости, что выражается в снижении скорости экструзии. Во избежание такого эффекта перед нанесением рекомендуется довести температуру продукта до комнатной. Поддержание комнатной температуры поверхности позволит избежать появления конденсата. После нанесения TEROSON PU 9200 можно выровнять шпателем, смоченным водой или TEROSON VR 20.

Окрашивание

После образования поверхностной пленки TEROSON PU 9200 может быть окрашен. Предварительно необходимо провести испытания на совместимость с красками. Антикоррозийные средства допускается наносить только на заполимеризовавшийся TEROSON PU 9200, поскольку они обладают свойством очень низкой паропроницаемости. Если требуется ускоренная сушка окрашенного покрытия в сушильной камере или под воздействием инфракрасного излучения (макс. нагрев до 70°C), необходимо предварительно выждать некоторое время (минимум 30 мин.).

Несовместимость

Ремонтные нитрокраски в аэрозолях, краски на основе спирта, разбавители и ускорители несовместимы с TEROSON PU 9200 до тех пор, пока не образуется достаточно прочная поверхностная пленка.

Очистка

Для очистки рабочего оборудования от остатков неотвержденного TEROSON PU 9200 рекомендуется использовать очиститель TEROSON VR 20.

ХРАНЕНИЕ

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Чувствительность к замерзанию | нет |
| Рекомендуемая температура хранения | 15 - 25°C |
| Срок хранения | 9 месяцев в оригинальной упаковке |

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратитесь внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

TEROSON PU 9200

Июль 2014

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

